

ハステロイC22とSUS316Lとの腐食度比較テスト (mg/cm²/年)

酸	濃度%	温度	ハステロイC22	SUS316L
HCL	1	50	0.33	0.33
	1	-	0.72	1500
	3	50	0.11	203.2
	5	25	0.29	575.6
	10	25	2.35	1186.2
H2SO4	1	-	2.17	0.73
	5	50	0.07	0.3
	10	50	0.25	0.4
	30	50	0.25	5.07
	70	50	0.22	1475.6
	97	50	0.07	6.33
HF	2	50	2.9	173.2